Cristais líquidos

JOAQUIM J. MOURA RAMOS *

O PARADOXO

Estamos familiarizados com o facto de as diferentes substâncias poderem existir em mais do que um estado de agregação. Estes estados de agregação (o sólido, o líquido e o gasoso são os mais correntes) diferem uns dos outros pelo facto de as moléculas, em cada estado, estarem dotadas de diferentes graus de ordem (ou desordem). Um sólido (cristalino ou amorfo) consiste num arranjo mais ou menos rígido das moléculas: estas ocupam determinadas posições fixas e dificilmente saem delas. Num cristal, essas posições definem um arranjo caracterizado por uma grande regularidade. Na rede cristalina as moléculas podem vibrar mas ocupam posições bem definidas e têm orientações também bem definidas. Num cristal as moléculas possuem, pois, ordem posicional e ordem orientacional, e isto resulta de serem muito fortes as forças atractivas que existem entre elas. Os cristais são muitas vezes duros e difíceis de deformar e, por isso, para destruir a rede de um cristal é preciso uma intervenção externa decidida.

Um líquido é muito diferente de um cristal. Aí as moléculas nem ocupam posições fixas, nem permanecem orientadas segundo uma determinada direcção. Ao difundirem-se, as moléculas chocam umas com as outras, alterando a direcção do seu movimento. O grau de ordem presente num líquido é, pois, muito inferior àquele que existe num cristal. Contudo, ainda existem forças atractivas entre as moléculas de um líquido e essas interacções são suficientemente fortes para que elas se mantenham próximas umas das outras. A prova disso é que é difícil comprimir um líquido; e é esta propriedade que permite construir sistemas hidráulicos diversos, como os dos travões dos automóveis. É também por isso que a densidade de um líquido se mantém constante, apesar de ele assumir a forma do recipiente que o contém. No entanto, devido aos movimentos aleatórios das moléculas de um líquido, as forças intermoleculares não se adicionam umas às outras de forma tão eficaz

como acontece num cristal. Por isso, as moléculas não guardam posições relativas fixas, por isso o líquido flui e muda de forma em resposta a pequenas forças exteriores.

O líquido e o cristal são pois estados da matéria muito díspares e, deste ponto de vista, a designação **cristal líquido** surge como paradoxal: poderá alguma coisa ser ao mesmo tempo líquida e cristalina? Este paradoxo é, como veremos, apenas aparente. Quando aprofundamos o nosso conhecimento sobre as coisas, chegamos invariavelmente à conclusão de que elas não são tão simples e lineares como à primeira vista pareciam ser. Processo contraditório este, o do conhecimento das coisas, em que estas nos vão surgindo como mais simples, por um lado, porque desvendados vão sendo alguns mistérios e caprichos da natureza, e como mais complicadas, por outro lado, porque revelada vai sendo também a sua complexidade e as suas subtilidades intrínsecas. É neste contexto que se insere o paradoxo dos cristais líquidos. Até ao princípio deste século os estados sólido, líquido e gasoso eram considerados os únicos estados da matéria; hoje sabe-se porém que a realidade é bem mais complexa. Um plasma, por exemplo, é um estado da matéria bem diferente daqueles. Se se aquecer uma substância a uma temperatura muito elevada (e neste contexto isso significa vários milhares de kelvin), os movimentos aleatórios, as colisões, tornam-se tão violentas que os electrões, que em condições "normais" estariam ligados aos núcleos atómicos ocupando as respectivas orbitais, são arrancados ao campo atractivo do núcleo e não se conseguem recombinar com ele. A matéria é, nessas condições, constituída por iões positivos (átomos que perderam um ou mais electrões) e electrões incapazes de se recombinarem devido à temperatura tão elevada. Esta situação corresponde a um estado da matéria com propriedades específicas, e é a este estado que se chama plasma. Os cristais líquidos constituem também um novo estado da matéria que procuraremos caracterizar a seguir.

A HISTÓRIA

Entre 1850 e 1890 foram descritas na literatura científica várias observações "estranhas" que são como que precursoras da descoberta dos cristais líquidos como novo estado da matéria. Uma delas dizia respeito à observação ao microscópico de amostras de origem biológica. Estas amostras, sendo fluidas, apresentavam um comportamento, em luz polarizada, característico dos cristais. Otto Lehmann foi um físico alemão de Karlsruhe que se interessava pelo processo de cristalização das substâncias. Para isso construiu um microscópico de luz polarizada dotado de um dispositivo que permitia o aquecimento e arrefecimento controlado das amostras. Com este aparelho ele verificou que determinadas substâncias não cristalizavam a partir de um líquido transparente, mas que formavam primeiro uma fase amorfa leitosa que só por arrefecimento ulterior cristalizava. Vários investigadores notaram ainda que algumas substâncias derivadas do colesterol exibiam cores diversas à medida que eram arrefecidas. O químico W. Heintz, que se interessava pelas propriedades das gorduras naturais, verificou, por volta de 1850, que a estearina apresentava um comportamento pouco usual no seu processo de fusão: tornava-se translúcida a 52°C, completamente opaca a 58°C e finalmente transparente a 62.5°C. Esta modificação a 62.5°C foi descrita como correspondendo a um segundo ponto de fusão. Nenhum destes investigadores suspeitava que aquilo que estavam a observar era um novo estado da matéria. É ao botânico austríaco Friedrich Reinitzer que é atribuída autoria da descoberta dos cristais líquidos.

Figura 1: Friedrich Reinitzer: o mérito da descoberta das propriedades líquidas cristalinas.

Figura 2: O líquido branco-leitoso é uma mistura de moléculas alongadas que apresentam propriedades líquidas cristalinas.

Em 1880 ele estudava a fusão do benzoato de colesterilo e verificou que esta substância apresentava dois pontos de fusão: a 145.5°C transformava-se num fluido leitoso e a 178.5°C esse fluido tornava-se transparente. Reinitzer referiu também as mudanças de cor que haviam sido observadas por outros investigadores que trabalhavam com derivados do colesterol: uma cor azul aparecia quando o líquido transparente se tornava turvo e uma cor violeta surgia antes deste cristalizar. Reinitzer teve o mérito de formular para si próprio uma interrogação simples mas que se veio a revelar importantíssima no futuro: que significa na realidade a existência de dois pontos de fusão ou, por outras palavras, se o sólido funde a 145.5°C o que é que funde a 178.5°C ? Reinitzer conhecia o trabalho de Lehmann com o seu microscópio de luz polarizada e enviou-lhe algumas amostras para estudo. Lehmann realizou muitos estudos com o benzoato de colesterilo, assim como com outras substâncias que recebia de outros investigadores, e foi gradualmente adquirindo a convicção de que aquele líquido turvo era uma fase fluida uniforme¹ que tinha a propriedade de interagir com a luz polarizada da forma como o faziam os cristais. Primeiro chamou-lhes cristais macios, depois cristais fluidos. Mais tarde, a combinação característica de propriedades, fluidez como os líquidos e propriedades ópticas semelhantes às dos cristais, levou Lehmann a chamar-lhes finalmen-

te **cristais líquidos**. Lehmann foi a figura dominante na investigação sobre cristais líquidos no início deste século. Foi ele quem observou que uma superfície sólida em contacto com uma substância líquida cristalina pode induzir no cristal líquido uma orientação segundo uma dada direcção. Esta observação teve importância decisiva na posterior concepção dos mostradores à base de cristais líquidos. Foi também ele quem primeiro observou que existiam cristais líquidos com comportamentos diferentes. Outra personalidade importante neste contexto foi o químico alemão Daniel Volander que trabalhava em Halle. Foram os seus investigadores que observaram pela primeira vez que uma mesma substância podia apresentar diversas fases líquidas cristalinas e foi também ele quem sugeriu que a forma molecular alongada era um requisito importante para que uma substância apresentasse propriedades líquidas cristalinas.

Foi por outro lado George Friedel, em 1922, quem propôs o esquema classificativo dos cristais líquidos utilizando as palavras **esméctico**, **nemático** e **colestérico** (ver páginas seguintes) e quem se apercebeu de que os cristais líquidos podem ser facilmente orientados na presença de um campo eléctrico. De 1922 até à 2.ª Guerra Mundial foram acontecendo outros avanços no conhecimento dos cristais líquidos. Os estudos por raios-X mostraram sem ambiguidade que esta fase é mais ordenada que os líquidos e menos

Figura 3: Os mostradores digitais à base de cristais líquidos têm uma vasta aplicação em relógios, calculadoras, painéis de bordo de automóveis, etc. Aqui mostra-se um desses mostradores numa bomba de gasolina.

que os sólidos. Os estudos de dispersão da luz permitiram perceber por que razão as substâncias neste estado se apresentam como translúcidas. O "grau de ordem" foi quantificado através de um parâmetro, o chamado **parâmetro de ordem**, o que teve uma considerável importância no desenvolvimento posterior da teoria das fases líquidas cristalinas.

Apesar de alguns avanços pontuais significativos, a investigação em torno dos cristais líquidos avançava a ritmo lento desde o princípio deste século e, nos anos que se seguiram à 2.ª Guerra Mundial, essa investigação

Figura 4: Os cristais líquidos em arquitectura e na construção civil: o painel do meio está no seu estado opaco ao passo que os painéis laterais estão transparentes. Um simples interruptor faz a mudança.

chegou mesmo a um estado de certa estagnação. Esta situação era provavelmente consequência de uma aparente falta de aplicações previsíveis para estas substâncias. Os cristais líquidos permaneciam assim numa situação de vida suspensa, como a Bela Adormecida, à espera de um Príncipe Encantado que lhes viesse restituir a vida activa. Foi só na década de 60 que surgiram, não um, mas dois príncipes encantados que estiveram na origem de um forte ressurgimento do interesse dos investigadores pelos cristais líquidos. O primeiro foi um americano chamado James L. Ferguson, então empregado na Westinghouse em Pittsburgh, que se apercebeu de que alguns cristais líquidos (chamados colestéricos) po-

¹ Na época muitos investigadores opunham-se a esta ideia e defendiam tratar-se de uma mistura ou emulsão de duas substâncias ou fases distintas.

diam ser usados como sensores de temperatura. O segundo, George Heilmair da Radio Corporation of America (RCA) em Princeton, descobriu a chamada "dispersão dinâmica" da luz através dos cristais líquidos na presença de um campo elétrico. Na sua comunicação à *2nd International Conference on Liquid Crystals*, realizada na Kent State University em Agosto de 1968, Heilmair apresentou o primeiro mostrador à base de cristais líquidos capaz de funcionar à temperatura ambiente e isto constituiu o prenúncio de um novo período de desenvolvimento tecnológico e de forte ressurgimento do interesse científico por estas substâncias. A novidade então veiculada era que estas são susceptíveis, ora de permitir, ora de impedir, a transmissão da luz através delas, e isto em função apenas de uma modificação (*switching*), tecnologicamente banal, de determinadas condições físicas.

A investigação que se seguiu teve um papel importante na compreensão do comportamento cooperativo das moléculas e da forma como a estrutura molecular influencia esse comportamento. O florescimento da investigação em torno dos cristais líquidos conduziu à produção de mostradores para relógios, calculadoras, equipamento de escritório, computadores, televisões miniatura, painéis de bordo de automóveis, janelas e paredes que podem passar de transparentes a opacas, etc.. Outras aplicações incluem tensioactivos, termómetros de cristais líquidos, polímeros líquidos cristalinos de elevada resistência mecânica. O progresso na compreensão das fases líquidas cristalinas conduziu também a um esclarecimento do funcionamento da membrana celular, assim como à compreensão de algumas doenças como a arteriosclerose e alguns tipos de anemia.

O QUE SÃO...

A palavra **fase** designa um estado de agregação específico da matéria. **Transições de fase** são pois mudanças de estado de agregação. As fases líquidas cristalinas costumam designar-se por **mesofases** por se situarem entre a fase sólida e a líquida. O miristato de colesterol é uma substância que, tal como o benzoato de colesterol estudado por Reinitzer no

século passado, apresenta uma fase líquida cristalina numa certa gama de temperaturas (de 71 a 85°C). Na figura 5 apresenta-se o diagrama de fases à pressão atmosférica, assim como uma representação esquemática das diferentes fases.

Figura 5: O diagrama de fases do miristato de colesterol.

Quando um sólido funde para dar um líquido, há uma perda, quer da ordem posicional, quer da ordem orientacional que eram características do sólido. Quando um sólido funde para dar um cristal líquido, a ordem posicional perde-se (o cristal líquido flui) mas a ordem orientacional é parcialmente mantida. Esta ordem orientacional do cristal líquido não é tão perfeita quanto a do sólido; naquele as moléculas tendem a permanecer mais tempo orientadas segundo uma dada direcção do que segundo qualquer outra. Esta direcção preferida chama-se o **director** do cristal líquido.

Para apresentar fases líquidas cristalinas uma substância tem que obedecer a certos requisitos à escala molecular. O mais importante destes é porventura a anisotropia da forma molecular: para apresentar propriedades líquidas cristalinas uma substância deve ter uma forma anisotrópica, isto é, discótica ou alongada. É essa anisotropia que confere às moléculas uma tendência a orientarem-se umas relativamente às outras, mesmo na fase fluida². Para além disso, as moléculas devem apresentar uma certa rigidez na região central: é pouco provável que uma molécula flexível (como é o caso, por exemplo, dos alcanos lineares) apresente propriedades líquidas cristalinas. Pelo contrário, uma certa flexibilidade nas extremidades parece ser vantajosa: esta flexibilidade parece permitir a uma dada molécula posicionar-se mais facilmente entre as outras moléculas.

Do ponto de vista das suas aplicações, as moléculas dos cristais líquidos devem também apresentar uma

distribuição anisotropa das suas cargas eléctricas, isto é, ser polares. Isto permite alterar a orientação molecular natural da substância líquida cristalina através da aplicação de campos eléctricos. Como resultado da ordem orientacional que os caracteriza, os cristais líquidos têm um comportamento óptico de cristal uniaxial. As suas propriedades são anisótropas e não podem portanto ser descritas por um escalar mas sim por um tensor. É esta anisotropia das propriedades físicas dos cristais líquidos, consequência da sua anisotropia à escala molecular, que está na origem das suas aplicações nomeadamente nos mostradores digitais.

A ordem orientacional de um cristal líquido, a direcção de orientação preferencial das suas moléculas, é definida pelo **director**. O grau ou extensão dessa ordem é definida pela média da função $(3\cos^2\theta - 1)/2$ em que θ é o ângulo formado pelo eixo de cada molécula com o director:

$$S = \langle \frac{3\cos^2\theta - 1}{2} \rangle$$

Este parâmetro S é chamado **parâmetro de ordem** do cristal líquido. Dado que $\cos 0^\circ = 1$, S tomará o valor 1 se a ordem orientacional for total. Pelo contrário, na ausência total de ordem orientacional S será nulo. Como é natural, o parâmetro de ordem varia de substância para substância, e tende a diminuir quando a temperatura aumenta.

Uma fase líquida cristalina tem propriedades intermédias entre a líquida e a cristalina. Mas a qual delas se assemelhará mais? Dado que o cristal líquido flui, a resposta parece óbvia: um cristal líquido assemelha-se mais a um líquido do que a um cristal. Esta ideia é ainda reforçada pela observação de que as entalpias associadas às transições sólido/cristal líquido são substancialmente superiores às das transições cristal líquido/líquido isotrópico³. Da mesma maneira que um líquido se assemelha mais a um sólido do que a um gás,

² Percebe isto quem já viu (ou imagina) o transporte, rio abaixo, de troncos de árvores flutuantes: devido à sua forma alongada, estes tendem a orientarem-se paralelamente uns aos outros.

³ No caso do miristato de colesterol, por exemplo, essas entalpias são respectivamente de 65 cal/g e 7 cal/g.

entre outras coisas porque as entalpias de fusão são sempre muito inferiores às de vaporização, também um cristal líquido se assemelha mais a um líquido isotrópico do que a um cristal. Quando um sólido passa a cristal líquido ele perde grande parte da ordem que possuía e apenas guarda um grau de ordem ligeiramente superior àquele que o líquido possui. Esta pequena quantidade de ordem perde-se então quando o cristal líquido passa a líquido isotrópico. Pequena diferença esta que separa o cristal líquido do líquido isotrópico, diferença subtil que durante tanto tempo nos ocultou a personalidade, no entanto forte, das fases líquidas cristalinas.

... AS MESOFASES

Na fase líquida cristalina as substâncias preservam um pequeno grau de ordem, de consistência, de regularidade orientacional. Esta regularidade pode apresentar formas diferentes, isto é, o arranjo molecular na fase líquida cristalina obedece a topologias diversas o que dá origem a fases com natureza diferente. Conhecem-se essencialmente três tipos de fases líquidas cristalinas que são designadas por *esmética*, *nemática* e *colestérica*.

A fase *esmética* é aquela que

apresenta um maior grau de ordem. Caracteriza-se não apenas por um pequeno grau de ordem orientacional, mas também por um pequeno grau de ordem posicional. Num cristal líquido esmético as moléculas tendem não só a orientarem-se preferencialmente segundo o director, mas também a disporem-se segundo camadas (ver figura 6). Melhor dizendo, uma pequena maioria das moléculas de um cristal líquido esmético tendem a posicionar-se em planos regularmente espaçados ou, dito ainda de outra maneira, uma dada molécula tende a passar ligeiramente mais tempo nesses planos do que fora deles.

Figura 6: Na fase esmética as moléculas tendem a dispôr-se segundo camadas sucessivas.

Figura 7: Na fase nemática apenas existe ordem orientacional.

Figura 8: Na fase nemática quiral (colestérica) as moléculas de uma dada camada fazem um certo ângulo com as da camada adjacente, daí resultando uma estrutura helicoidal.

Num cristal líquido *nemático* não existe a ordem posicional que caracteriza os *esméticos*. As respectivas moléculas apresentam forças intermoleculares e formas moleculares que tendem a alinhá-las preferencialmente de forma paralela umas às outras e segundo o director, mas não há qualquer definição de camadas como acontecia na fase *esmética*. Na fase *nemática* as moléculas têm mais liberdade de se moverem segundo o seu eixo longitudinal (ver figura 7). As fases *nemáticas* são as que têm sido mais extensivamente usadas nas aplicações, tanto nos mostradores à base de cristais líquidos como nos monitores planos de televisão, e isto porque o comportamento destas fases na presença de um campo eléctrico é mais fácil de controlar devido ao seu menor grau de ordem, à sua menor rigidez.

Uma situação diferente é aquela em que as moléculas de cristal líquido tendem a orientar-se umas relativamente às outras, não de forma paralela, mas segundo um pequeno ângulo. Esta situação pode ocorrer, quer como consequência da forma molecular que não permite um alinhamento estritamente paralelo das moléculas, quer como consequência de uma topologia particular do campo das forças intermoleculares. Neste caso, o director não tem uma posição fixa no espaço como acontecia nas fases líquidas cristalinas atrás referidas, mas roda através da amostra; as moléculas formam camadas paralelas, mas cada camada apresenta, relativamente à adjacente, um certo ângulo de rotação daí resultando uma estrutura helicoidal (ver figura 8). Um parâmetro importante que caracteriza esta estrutura helicoidal é o seu **passo** que é a distância, segundo o eixo da hélice, ao fim da qual o director efectua uma rotação completa. O facto de muitos derivados do colesterol apresentarem este tipo de topologia levou a baptizar de *colestéricas* estas fases líquidas cristalinas, mas uma designação mais rigorosa será a de fase *nemática quiral*. A estrutura helicoidal confere a estas fases propriedades ópticas excepcionais. Muitas destas substâncias são termocrómicas, isto é, mudam de cor à medida que a temperatura varia. Isto acontece porque o passo da hélice depende da temperatura (a hélice distende-se quando a temperatura aumenta) e isso

Figura 9: Diagrama de fases à pressão atmosférica e estrutura molecular do 4-n-pentilbenzenotio-4'-n-deciloibenzoato.

Figura 10: Representação esquemática da célula de um mostrador à base de cristais líquidos. O reflector só está presente se a célula for usada no modo de reflexão.

afecta a interacção da fase *nemática quiral* com a radiação.

Uma mesma substância pode apresentar-se em diferentes fases líquidas cristalinas, mas as fases *nemática* e *nemática quiral* são mutuamente exclusivas, isto é, se uma substância for *nemática* numa dada gama de temperaturas, ela não pode ser *nemática quiral* noutra gama de temperaturas. Pelo contrário, um cristal líquido pode ser *esmético* numa dada gama de temperaturas e apresentar uma fase *nemática* (ou *nemática quiral*) a temperaturas mais elevadas. É o que acontece com o 4-n-pentilbenzenotio-4'-n-deciloibenzoato cujo diagrama de fases à pressão atmosférica se apresenta na figura 9.

As fases líquidas cristalinas são um estado da matéria muito subtil e essa subtilidade origina uma grande variedade de comportamentos. Em luz polarizada é possível distinguir vários tipos de fases *esméticas* e *colestéricas*. Neste texto de carácter muito genérico não entraremos, no entanto, no pormenor dessas variantes.

A DIVERSIDADE

Até agora falámos de substâncias de baixo peso molecular que, em determinadas gamas de temperatura, apresentam fases líquidas cristalinas. Estes cristais líquidos designam-se por *termotrópicos* porque as mesofases são geradas por variações de temperatura.

Mas, para além dos cristais líquidos termotrópicos de baixo peso molecular, existem polímeros que exibem comportamento líquido cristalino. Estes polímeros têm sido objecto, na última década, de intensa investigação e apresentam-se como materiais muito promissores do ponto de vista das suas aplicações potenciais. A natureza dos materiais poliméricos é tal que é possível construir polímeros com uma enorme diversidade estrutural e uma consequentemente grande variedade de propriedades. A copolimerização, isto é a possibilidade de produzir polímeros que alternam na sua cadeia monómeros de natureza química diferente, aumenta espectacularmente a diversidade das propriedades observadas neste tipo de materiais. Os polímeros líquidos cristalinos reúnem em si as propriedades ópticas características dos cristais líquidos de baixo peso molecular e as boas propriedades mecânicas dos polímeros, e é essa associação de propriedades que constitui o prenúncio das suas aplicações (ver bibliografia).

Para além dos cristais líquidos termotrópicos existe um outro tipo de substâncias que dá origem a fases

líquidas cristalinas quando dissolvidas numa certa gama de concentrações. Neste caso, a fase líquida cristalina depende da concentração de um constituinte em solução e designa-se por *liotrópica*. O tipo mais corrente de cristais líquidos liotrópicos consiste numa solução aquosa de moléculas anfifílicas, ou seja, moléculas constituídas por grupos terminais de propriedades opostas no que respeita à afinidade para com a água: uma extremidade hidrofóbica e outra hidrofílica. Os exemplos mais importantes são o das moléculas de detergentes e o dos fosfolípidos. A capacidade dos detergentes para dissolverem as gorduras e a sujidade está directamente relacionada com as estruturas ordenadas que as respectivas moléculas formam em água. Os fosfolípidos também formam estruturas ordenadas que estão presentes em todos os sistemas biológicos, incluindo a membrana celular. Os cristais líquidos liotrópicos são pois importantes pela sua relevância em biologia, mas são também importantes do ponto de vista tecnológico, sobretudo pela sua utilização como surfactantes.

Os cristais líquidos caracterizam-se pois por uma grande diversidade estrutural, que se traduz numa enorme diversidade de aplicações. Não se pretende, com este texto, mais do que introduzir o leitor leigo nesta área relativamente nova da Química-Física dos cristais líquidos, e não cabe pois, neste texto, fazer uma descrição mais extensa dessa diversidade. A aplicação mais difundida dos cristais líquidos é a que consiste na sua utilização em mostradores para relógios, calculadoras electrónicas, painéis de bordo de automóveis, etc.... Apesar da enorme difusão destas aplicações, o utilizador (seja ele leigo ou não do ponto de vista da formação científica) não conhece, na generalidade, o modo de funcionamento destes mostradores à base de cristais líquidos. Tentaremos em seguida dar, de forma muito simplificada, uma explicação desse funcionamento.

OS MOSTRADORES

A peça fundamental de um mostrador à base de cristais líquidos é a célula que contém o material líquido cristalino. Esta célula (esquemáticamente representada na figura 10) consiste simplesmente em dois eléctrodos transparentes que não são mais do que

placas de vidro sobre as quais foi depositado um filme condutor transparente (óxido de zinco ou óxido de índio).

Os mostradores à base de cristais líquidos de primeira geração baseavam-se no princípio da dispersão dinâmica e para funcionar neste modo era necessário que o cristal líquido contivesse determinadas impurezas iónicas. Ao aplicar um campo eléctrico apropriado nos eléctrodos, as moléculas de cristais líquidos orientam-se paralelamente a estes. Se a tensão aplicada for aumentada, as iões das impurezas migrarão através da amostra perturbando a ordem previamente existente. Nas regiões da amostra em que o campo mais intenso não foi aplicado e a ordem se mantém, a amostra mantém-se transparente e a luz é transmitida. Pelo contrário, naquelas regiões em que houve migração de

impurezas e a ordem local foi destruída a amostra torna-se turva e a luz é dispersa. Assim se cria um contraste entre zonas turvas e transparentes, que permite a representação de números e símbolos. Nos mostradores baseados neste princípio da dispersão dinâmica há necessidade de inverter regularmente a polaridade dos eléctrodos para evitar a acumulação de cargas sobre estes. Para a representação de números, letras e outros símbolos, um mostrador necessita de ter os eléctrodos dotados de uma concepção que permita que o contraste entre as regiões transparentes e as turvas dê origem às representações pretendidas. Na figura 12 representam-se três concepções diferentes de mostradores. Quer se trate de mostradores de segmentos (a e b na figura) quer de mostradores de matriz de pontos (c na figura) as repre-

Figura 11: A dispersão dinâmica num mostrador à base de cristais líquidos.

Figura 12: Diferentes configurações de um mostrador de cristais líquidos. Com este tipo de mostrador podem representar-se algarismos e letras.

Figura 13: Princípio de funcionamento de um mostrador TNC.

sentações obtidas resultam da actuação selectiva, com o campo eléctrico, das diferentes regiões.

A segunda geração de mostradores à base de cristais líquidos opera de acordo com um princípio diferente designada por "twisted nematic cell" (TNC). A vantagem deste tipo de mostradores é sobretudo a de se conseguir um contraste muito superior ao dos mostradores baseados na dispersão dinâmica. A diferença fundamental é o facto de se introduzirem polarizadores cruzados no exterior de cada uma das placas de vidro dos electrodos. Como se vê na figura 13, a luz incidente na parte inferior da célula é polarizada numa dada direcção. Para além disso, as superfícies dos electrodos em contacto com o cristal líquido foram tratadas de forma a induzir neste um alinhamento paralelo à superfície: na direcção esquerda-direita no electrodo inferior e na direcção anterior-posterior no electrodo superior. Nestas condições, o director do cristal líquido nemático que preenche a célula é forçado a rodar de 90° ao longo da espessura da célula. Esta rotação do director é semelhante à que ocorre num cristal líquido colestérico e tem como efeito provocar uma rotação do plano de polarização da luz à medida que esta se propaga através da célula. No seu trajecto, a luz rodou o seu plano de polarização de 90° e incide então sobre o segundo polarizador situado no eléc-

trodo superior e que permite passar a luz polarizada segundo essa direcção. A situação é muito diferente se um campo eléctrico tiver sido aplicado entre os electrodos. Neste caso, se o campo tiver intensidade conveniente, as moléculas de cristal líquido alinhar-se-ão preferencialmente na direcção do campo e o plano de polarização da luz que atravessa a amostra não sofrerá a rotação de 90° necessária para passar no segundo polarizador. Deste modo as áreas em que se aplicou o campo eléctrico surgem como escuras, ao passo que aquelas em que este não foi aplicado surgem como claras.

Existem muitas variantes destes mostradores TNC, assim como existem mostradores que operam segundo princípios diferentes. Estes aspectos de natureza tecnológica encontram-se descritos numa das referências bibliográficas.

O FUTURO

As aplicações dos cristais líquidos não se esgotam nos mostradores e nos termómetros. A indústria têxtil está muito atenta à possibilidade de utilização de cristais líquidos termocrómicos (que mudam de cor com a temperatura) no vestuário. Os polímeros líquidos cristalinos sugerem várias aplicações potenciais no campo da opto-electrónica. Mas a aplicação massiva que se antevê a relativamente curto prazo é no contexto do monitor plano para televisão, o ecrã de televisão que se pode pendurar na parede tal como um quadro ou uma fotografia. A substituição dos volumosos tubos de raios catódicos pelo ecrã plano de cristais líquidos traduz-se numa grande economia de espaço, mas também em vantagens para a vista dada a ausência

de cintilações na imagem. As dificuldades que ainda existem para a generalização deste sistema residem nos tempos de resposta relativamente longos dos cristais líquidos mais correntemente usados (que são da ordem dos milissegundos). Para além disso, o problema da dependência do contraste relativamente ao ângulo de visão, que observamos por exemplo nos mostradores das calculadoras, ainda não foi completamente resolvido. A solução para estes problemas pode emergir da descoberta recente de propriedades ferro-eléctricas em alguns cristais líquidos. Nestes, o tempo de resposta é da ordem dos microsegundos e é possível a síntese linha-a-linha de uma imagem de elevado contraste e com uma fraca dependência do ângulo de visão. No entanto existem ainda problemas de natureza científica e tecnológica a resolver: uma boa imagem implica um alinhamento uniforme das moléculas em toda a extensão do monitor, pelo que se impõe melhorar as propriedades dos cristais líquidos ferroeléctricos no que diz respeito ao seu tempo de resposta e à estabilidade da sua orientação.

PARA SABER MAIS...

P.J. Collings, *Liquid Crystals: nature's delicate phase of matter*, Adam Hilger, Bristol, 1990.

A.M. Donald, A.H. Windle, *Liquid Crystalline Polymers*, Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 1992.

B.S. Scheuble, *Liquid Crystal Displays with High Information Content*, Kontakte (Merck, Darmstadt) 1989 (1), pgs 34-48.

* Departamento de Engenharia Química, Instituto Superior Técnico

correção

No artigo da secção "moléculas" do número anterior onde se lê: "... uma hibridação *sp* corresponde a ângulos de 120°...", deve ler-se "...uma hibridação *sp*²...".