Urânio e Catálise

JOAQUIM B. BRANCO (*)

A LIBERTAÇÃO DE POLUENTES QUÍMICOS para a atmosfera é um problema actual. Os óxidos de azoto (que se transformam em poluentes ácidos) e os compostos orgânicos voláteis (VOCs) são componentes habituais destas descargas. Os processos de tratamento (destruição) mais comuns são a adsorção e a combustão térmica a alta temperatura ($>1000^{\circ}\text{C}$), vulgarmente conhecida por incineração. Esta última, além de consumir muito combustível, apresenta como desvantagem a necessidade de um controlo rigoroso da temperatura, caso contrário formar-se-ão produtos secundários tóxicos, por exemplo dioxinas, mais nocivos para o ambiente que os próprios VOCs.

O urânio com os seus electrões 5f mais deslocalizados que os electrões 4f dos lantanídeos apresenta propriedades similares às do crómio, molibdénio ou tungsténio; as quais, em conjunto com a possibilidade de atingir altos estados de oxidação, lhe conferem propriedades catalíticas muito interessantes [1]. Por exemplo, os compostos intermetálicos de urânio (e.g. UNi_2) são activos nos processos de Fischer-Tropsch, além de armazenarem grandes quantidades de hidrogénio, e os óxidos binários de urânio são activos para a desidrogenação e desidratação de álcoois [2].

Recentemente, os óxidos de urânio demonstraram possuir potencialidades em reacções de oxidação catalítica. Estes estudos, realizados em condições experimentais apropriadas ao tratamento de efluentes industriais, mostram que os óxidos de urânio são fortes candidatos, quer para a redução de emissões NO_x , quer para a destruição de uma gama alargada de compostos orgânicos voláteis (VOCs). Os resultados obtidos mostram claramente que os catalisadores de urânio, considerados por muitos

como um fardo ambiental, podem ser muito úteis para a resolução deste problema. O urânio é também um promotor efectivo dos catalisadores multifuncionais usados nos automóveis, catalisadores de Rd e Pt , aumentando significativamente a sua resistência ao enxofre.

Resumindo:

1. Redução de emissões NO_x

A redução catalítica de NO foi estudada sobre um novo tipo de catalisadores de óxido de urânio, UO_x ($2 < x < 2.25$), suportados em matrizes óxidas de elevada área superficial, os quais exibem actividades comparáveis, mas selectividades superiores às do catalisador comercial de platina, $\text{Pt}/\text{Al}_2\text{O}_3$, para redução dos óxidos de azoto [3]. Um dos aspectos mais relevantes é a diminuição substancial da temperatura de reacção. Por exemplo, a temperatura para uma conversão de 50% de NO diminui 300°C quando o óxido de urânio é disperso em alumina (Figura 1). O melhor catalisador

de urânio atinge 100% de conversão de NO a temperaturas inferiores a 400°C . Nestas condições a selectividade em N_2 é de 100%. Estudos de degradação dos catalisadores mostram que estes apresentam alta estabilidade térmica e uma tolerância ao enxofre muito superior à do catalisador comercial de platina.

2. Destruição de VOCs

Estudos realizados em condições experimentais apropriadas ao tratamento de efluentes industriais mostram que catalisadores à base de U_3O_8 são eficientes na destruição de uma gama alargada de compostos orgânicos voláteis (aromáticos, alcanos halogenados, alcanos) [4, 5]. As conversões obtidas são comparáveis às dos processos de combustão térmica ($T > 1000^{\circ}\text{C}$) e melhores que as do catalisador $\text{CuCl}/\text{KCl}/\text{SiO}_2$, o melhor até então descrito para a destruição de VOCs (Tabela 1). O processo de oxidação catalítica descrito opera a temperaturas muito baixas ($T < 400^{\circ}\text{C}$) e os cata-

figura 1 Redução de NO . Influência da temperatura na actividade catalítica do catalisador [3].

* Departamento de Química, Instituto Tecnológico e Nuclear; Estrada Nacional 10, 2686-953 Sacavém; e mail: jbranco@itn.pt

lisadores de urânio são eficientes no tratamento de cargas muito diluídas de poluentes (<1%), sem suplemento adicional de combustível. A oxidação catalítica é um processo energeticamente menos intenso que a incineração, permitindo um melhor controlo dos produtos. Os únicos poluentes observados usando os óxidos de urânio são COx e HCl (este último, no caso dos compostos orgânicos clorados, facilmente removido à saída do reactor fazendo borbulhar o efluente gasoso em água). Não foram detectados outros produtos, nem mesmo ao nível de traços. Existem portanto vantagens económicas e ambientais importantes em relação a processos como a incineração, a qual mesmo nas melhores condições pode originar sub produtos tóxicos, por exemplo dioxinas. Mesmo para a destruição de alcanos de cadeia curta (os alcanos pertencem à classe de VOCs mais difícil de destruir: aromáticos > alcanos halogenados > alcanos), foi também recentemente demonstrada a eficiência de catalisadores de óxido de urânio, os quais são activos a temperaturas relativamente baixas (< 600°C). A sua actividade catalítica sofre um aumento significativo se suportados em sílica.

Estes resultados mostram claramente que os catalisadores à base de urânio, e em particular os óxidos de urânio,

podem ser a resposta para importantes problemas ambientais. Existindo processos bem estabelecidos para o manuseamento do urânio, dependentes basicamente de considerações de toxicidade química, e face a estes resultados, será a comercialização industrial deste tipo de catalisadores um objectivo utópico? Penso que não.

Referências

1. H. Collette, V. Deremince-Mathieu, Z. Gabelica, J. B. Nagy, E. G. Derouane and J.

J. Verbist, *J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2*, **83** (1987) 1263-1271.

2. Ref. 6 a 12 citadas em 1.

3. S. D. Pollington, A. F. Lee, T. L. Overton, P. J. Sears, P. B. Wells, S. E. Hawley, I. D. Hudson, D. F. Lee and V. Ruddock, *J. Chem. Soc., Chem. Commun.*, **8** (1999) 725-726.

4. G. H. Hutchings, C. S. Heneghan, I. D. Hudson and S. H. Taylor, *Nature*, **384** (1996) 341-343.

5. S. H. Taylor and S. R. O'Leary, *Appl. Catal. B*, **25** (2000) 137-149.

tabela 1 Destruição de compostos orgânicos voláteis usando catalisadores de urânio [4].

Catalisador	VOC ^a	In (ppm) ^b	T (°C)	F (h ⁻¹) ^c	h (%) ^d
U ₃ O ₈	Clorobenzeno	10 000	350	70 000	99,7
U ₃ O ₈	Clorobutano	10 000	350	70 000	99,7
CuCl/KCl/SiO ₂	Diclorometano	10 000	350	300	98,4
U/SiO ₂	Clorobenzeno	10 000	400	70 000	99,9
0,1% Pt/Al ₂ O ₃	Clorobenzeno	398	530	30 000	92,0
U ₃ O ₈	Benzeno	10 000	400	70 000	99,9
U/SiO ₂	Benzeno	10 000	400	70 000	99,9
U/SiO ₂	Tolueno	10 000	400	70 000	99,9

a) Composto orgânico volátil.

b) Carga à entrada do reactor.

c) ml de VOC convertidos por ml de catalisador e por hora.

d) Conversão.

O Urânio e a Electricidade

JAIME DA COSTA OLIVEIRA (*)

A DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA da capacidade de estabelecer e manter, de forma controlada, uma cadeia de reacções de cisão de núcleos do urânio (reactor nuclear de Fermi e Zinn, 1942) constitui um dos mais sig-

nificativos saltos da ciência e da tecnologia ocorridos no século XX. Antes dele, são de referir a proposta do princípio da equivalência entre a massa e a energia (Einstein, 1905); a sugestão da existência do núcleo atômico (Rutherford,

1911); as descobertas das reacções nucleares (Rutherford, 1919), do neutrão (Chadwick, 1932) e da cisão dos núcleos do urânio em resultado da interacção com neutrões (Hahn e Strassmann, 1938); a determinação do núme-

* Investigador-coordenador do Instituto Tecnológico e Nuclear (e-mail: oliveira@itn.pt).